## Sortenverzeichnis 401-H620-004

Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel TL SoB-StB 20

	Werk:				Datum :
Pro Stein GmbH					2023-08-22
&Co. KG	Steinbruch Melaune				
	Döbschütz 43a 02894 Vierkirchen OT Melaune				Petrographischer
Stolpener Str. 15			Fremdüb	erwachungs-	Typ: Granit
01877 Bischofswerda				stelle	
			TU	Dresden	
	AM Blatt 1/1		Straße	enbaulabor	
Sortenverzeichnis					
Beschreibung der Korngruppen					
Sortennummer		10299913 (431100)	<b>10299914</b> (431200)	10299915 (431300)	10299917 (431700)
Korngruppe		FSS 0/32	FSS 0/45	FSS 0/56	FSS 0/45
Kornrohdichte in Mg/m³		2,58 - 2,64			
Kornzusammensetzung		OC 90			
Gehalt an Feinanteilen		UF 5			UF3
Kornform		SI 55			
Anteil an gebrochenen Oberflächen		C 100/0			
Wasseraufnahme		WA cm 0,5 - 1 NPD			
Widerstand gegen Zertrümmerung Widerstand gegen Frost		F <sub>4</sub>			
Proctordichte in Mg/m <sup>3</sup>		$\frac{14}{2,0\pm0,2}$			
Opt. Wassergehalt in M-%		5,0 ± 3			